



# Флюс карналлитовый гранулированный

## Область применения

Используется для рафинирования в производстве магниевых и алюминиевых сплавов и в процессе литья деталей из магниевых сплавов.

## Внешний вид

Гранулы расплава

## Упаковка

Контейнеры мягкие специализированные типов МКР и МК с внутренним вкладышем или аналоги. По согласованию с потребителем допускаются иные виды упаковки.

## Спецификация

Содержание, %				
KCL, min	MgCL <sub>2</sub> , min	MgO, max	NaCL*	Нерастворимый в воде прокаленный остаток (без учета MgO)
35	44	1.9	7-13	1.5
Гранулометрический состав: от 0.5 мм до 4 мм, не менее				95

\*Примечание: показатель носит информативный характер и не является бракующим признаком